

## Základní nátěr Fonterra Reno

## Návod k použití



pro systémové desky Fonterra Reno / Reno XL

**Model**  
1235.23

**Rok výroby:**  
od 01/2009

cs\_CZ

**viega**



# Obsah

<b>1</b>	<b>O tomto návodu k použití</b>	<b>4</b>
1.1	Cílové skupiny	4
1.2	Současné platné podklady	4
1.3	Označení upozornění	4
<b>2</b>	<b>Informace o výrobku</b>	<b>6</b>
2.1	Bezpečnostní pokyny	6
2.2	Použití v souladu se stanovením výrobce	6
2.3	Vlastnosti a účinek	6
2.4	Technické údaje	7
2.5	Všeobecné pokyny	7
<b>3</b>	<b>Manipulace</b>	<b>8</b>
3.1	Přeprava a skladování	8
3.2	Zpracování	8
3.3	Likvidace	8

# 1 O tomto návodu k použití

Pro tento dokument platí ochranná práva, další informace naleznete na [viega.com/legal](http://viega.com/legal).

## 1.1 Cílové skupiny

Informace v tomto návodu jsou určeny následujícím skupinám osob:

- odborníkům na sanitu a topení resp. vyškolenému odbornému personálu

Nepřípustná je montáž, instalace a případná údržba tohoto výrobku osobami, které nemají výše uvedené vzdělání resp. kvalifikaci. Toto omezení neplatí pro možné pokyny k obsluze.

Použití výrobků Viega se musí provádět při dodržování všeobecně uznávaných technických pravidel a návodů k použití Viega.

## 1.2 Současně platné podklady

- Bezpečnostní datový list k základnímu nátěru Fonterra Reno /Reno XL podle 1907/2006/ES
- Barevná tabulka pro základní nátěr Fonterra Reno / Reno XL

*Bezpečnostní datový list naleznete na [www.viega.de](http://www.viega.de) v online katalogu u příslušného výrobku.*

## 1.3 Označení upozornění

Výstražné a informační texty jsou odsazeny od ostatního textu a jsou speciálně označeny příslušnými piktogramy.



### NEBEZPEČÍ!

Tento symbol varuje před možnými, život ohrožujícími zraněními.



### VAROVÁNÍ!

Tento symbol varuje před možnými vážnými zraněními.



### UPOZORNĚNÍ!

Tento symbol varuje před možnými zraněními.



**OZNÁMENÍ!**

Tento symbol varuje před možnými věcnými škodami.



*Dodatečné informace a tipy.*

## 2 Informace o výrobku

### 2.1 Bezpečnostní pokyny



#### NEBEZPEČÍ!

Způsobuje podráždění pokožky a vážné poškození očí  
Zabraňte zasažení očí a kůže.

- Při kontaktu s očima je několik minut důkladně vyplachujte vodou.
- Pokud možno odstraňte případné kontaktní čočky.
- V případě potřeby konzultujte s lékařem.



#### NEBEZPEČÍ!

#### Ohrožení zdraví!

Zabraňte dětem v přístupu k tomuto přípravku.



#### OZNÁMENÍ!

Dodržujte běžná bezpečnostní pravidla pro zacházení s chemikáliemi.

- Při přelévání základního nátěru noste ochranné brýle.
- Chraňte se pracovním oděvem a rukavicemi.
- Používejte ochranné brýle a obličejový štít.

### 2.2 Použití v souladu se stanovením výrobce

Základní nátěr Fonterra Reno / Reno XL je koncentrát ředitelný vodou k provedení přípravného ošetření systémových desek Fonterra Reno / Reno XL.

### 2.3 Vlastnosti a účinek

Vlastnosti základního nátěru Fonterra Reno /Reno XL:

- z jednoho komponentu
- vysoká přilnavost
- stejnoměrné schnutí
- odolnost proti zásadám
- červené zbarvení pro kontrolu nanášeného množství
- velmi nízké množství emisí (EC 1)

## 2.4 Technické údaje

Teploty zpracování	5–30 °C (vzduch)
	10–25 °C (podklad a materiál)
Čekací doba pro zalití	cca 1 h (po > 48 h se musí plocha znovu natřít základním nátěrem)
Relativní vlhkost vzduchu během schnutí	< 75 %
Hustota	cca 1 kg / l
Barevný odstín	červená
Mrazuvzdornost	ne
Spotřeba koncentrátu	75 g/m <sup>2</sup>
Směšovací poměr	1 díl koncentrátu : 3 díly vody
Nanášené množství (hotová směs)	cca 300 g/m <sup>2</sup> (viz barevná tabulka)
Čištění zařízení	vodou (také při přerušení práce)

## 2.5 Všeobecné pokyny

- GISCODE M-GF01 (látky základního nátěru, bezbarvé, vodou ředitelné)
- WGK 1 (slabě znečišťující vodu)
- odpadá provozní bezpečnostní předpis

# 3 Manipulace

## 3.1 Přeprava a skladování

Při přepravě a skladování dodržujte:

- Při skladování chraňte před mrazem (teploty nesmí klesnout pod 10 °C)
- v zavřené originální nádobě použitelné až dvanáct měsíců od data výroby
- Dodávané balení: 1l láhev (koncentrát)

## 3.2 Zpracování



### OZNÁMENÍ

Během zpracování zajistěte dobré větrání, jinak lze očekávat podstatně delší dobu schnutí.

- Před nanesením základního nátěru Fonterra Reno- / Fonterra Reno XL odstraňte z hotové plochy zbytky po zpracování, prach a etikety. Jemný prach, který se usadil v drážkách po řezání a frézování, se může odstranit např. vysavačem.
- Odhadněte množství potřebné na danou plochu. Informace o mísicím poměru a nanášeném množství viz [Tabulka na straně 7](#).
- Před otevřením láhev protřepejte. Poté koncentrát naplňte do vhodné nádoby a promíchejte s vodou v poměru 1 : 3. K promíchání lze použít vrtačku s míchacím nástavcem.  
Jestliže při zpracování dochází k delším přestávkám, směs znovu promíchejte.
- Směs nanášejte na plochu jemným, kuželovitým paprskem pomocí běžně prodejného tlakového stříkacího přístroje.

**OZNÁMENÍ! Při nanášení základního nátěru se bezpodmínečně vyhněte vytváření kaluží.**

## 3.3 Likvidace

Výrobek a obaly roztřídte podle příslušných skupin materiálů (např. papír, kovy, plasty nebo neželezné kovy) a zlikvidujte podle platných národních zákonů.