

Gebrauchsanleitung

Fonterra Reno-Grundierung



für Fonterra Reno-Systemplatten

Modell
1235.23

Baujahr (ab)
01/2009

Inhaltsverzeichnis

1	Über diese Gebrauchsanleitung	3
	1.1 Zielgruppen	3
	1.2 Mitgeltende Unterlagen	3
	1.3 Kennzeichnung von Hinweisen	4
2	Produktinformation	5
	2.1 Sicherheitshinweise	5
	2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung	5
	2.3 Eigenschaften und Wirkungsweise	5
	2.4 Technische Daten	6
	2.5 Allgemeine Hinweise	6
3	Handhabung	7
	3.1 Transport und Lagerung	7
	3.2 Verarbeitung	7
	3.3 Entsorgung	7

1 Über diese Gebrauchsanleitung

Für dieses Dokument bestehen Schutzrechte, weitere Informationen erhalten Sie unter viega.de/rechtshinweise.

1.1 Zielgruppen

Die Informationen in dieser Anleitung richten sich an folgende Personengruppen:

- Heizungs- und Sanitärfachkräfte bzw. unterwiesenes Fachpersonal

Für Personen, die nicht über die o. a. Ausbildung bzw. Qualifikation verfügen, sind Montage, Installation und gegebenenfalls Wartung dieses Produkts unzulässig. Diese Einschränkung gilt nicht für mögliche Hinweise zur Bedienung.

Die Verwendung von Viega Produkten muss unter Einhaltung der allgemein anerkannten Regeln der Technik und der Viega Gebrauchsanleitungen erfolgen.

1.2 Mitgeltende Unterlagen

- Sicherheitsdatenblatt Fonterra Reno-Grundierung gemäß 1907/2006/EG
- Farbtafel für Fonterra Reno-Grundierung

Das Sicherheitsdatenblatt finden Sie auf der entsprechenden Produktseite im Online-Katalog.

1.3 Kennzeichnung von Hinweisen

Warn- und Hinweistexte sind vom übrigen Text abgesetzt und durch entsprechende Piktogramme besonders gekennzeichnet.

**GEFAHR!**

Warnt vor möglichen lebensgefährlichen Verletzungen.

**WARNUNG!**

Warnt vor möglichen schweren Verletzungen.

**VORSICHT!**

Warnt vor möglichen Verletzungen.

**HINWEIS!**

Warnt vor möglichen Sachschäden.



Zusätzliche Hinweise und Tipps.

2 Produktinformation

2.1 Sicherheitshinweise



GEFAHR!
Verursacht Hautreizungen und schwere Augenschäden

Vermeiden Sie Berührungen mit den Augen und der Haut.

- Bei Berührungen mit den Augen, diese mehrere Minuten mit Wasser gründlich abspülen.
- Entfernen Sie nach Möglichkeit vorhandene Kontaktlinsen.
- Konsultieren Sie erforderlichenfalls einen Arzt.



GEFAHR!
Gesundheitsgefahr!

Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.



HINWEIS!

Beachten Sie die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien.

- Tragen Sie beim Umfüllen der Grundierung eine Schutzbrille.
- Schützen Sie sich mit Arbeitskleidung und Handschuhen.
- Tragen Sie Augenschutz und Gesichtsschutz.

2.2 Bestimmungsgemäße Verwendung

Die Fonterra Reno-Grundierung ist ein wasserverdünbares Konzentrat zur Vorbehandlung der Fonterra Reno-Systemplatten.

2.3 Eigenschaften und Wirkungsweise

Die Fonterra Reno-Grundierung besitzt folgende Eigenschaften:

- ein-komponentig
- hohe Haftvermittlung
- gleichmäßige Auftrocknung

- alkalibeständig
- rote Einfärbung zur Kontrolle der Auftragsmenge
- sehr emissionsarm (EC 1)

2.4 Technische Daten

Verarbeitungstemperaturen	5–30 °C (Luft)
	10–25 °C (Untergrund- und Material)
Wartezeit bis zum Vergießen	ca. 1 h (nach > 48 h muss die Fläche erneut grundiert werden)
Relative Luftfeuchte während der Trocknung	< 75 %
Dichte	ca. 1 kg/l
Farbton	rot
Frostbeständig	nein
Verbrauch Konzentrat	75 g/m ²
Mischungsverhältnis	1 Teil Konzentrat : 3 Teile Wasser
Auftragsmenge (fertige Mischung)	ca. 300 g/m ² (siehe Farbtafel)
Gerätereinigung	mit Wasser (auch bei Arbeitsunterbrechungen)

2.5 Allgemeine Hinweise

- GISCODE M-GF01 (Grundanstrichstoffe, farblos, wasserverdünnbar)
- WGK 1 (schwach wassergefährdend)
- Betriebsicherheitsverordnung entfällt

3 Handhabung

3.1 Transport und Lagerung

Bei Transport und Lagerung beachten:

- Frostfrei lagern (nicht unter 10 °C)
- im geschlossenen Originalgebinde ab Produktionsdatum bis zu zwölf Monate verwendbar
- Lieferform: 1-l-Flasche (Konzentrat)

3.2 Verarbeitung



HINWEIS!

Sorgen Sie während der Verarbeitung für eine gute Belüftung, andernfalls ist eine stark verzögerte Trocknung zu erwarten.

- Bevor die Fonterra Reno-Grundierung aufgebracht wird, Verarbeitungsreste, Staub und Etiketten von der fertig verlegten Fläche entfernen. Feiner Staub, der sich in den Nuten durch Schneiden und Fräsen angesammelt hat, kann z. B. mit einem Staubsauger entfernt werden.
- Benötigte Menge für die Fläche abschätzen. Für Informationen über Mischverhältnis und Auftragsmenge siehe **☞ Tabelle auf Seite 6**.
- Die Flasche vor dem Öffnen gutschütteln. Danach das Konzentrat in einen geeigneten Behälter füllen und im Verhältnis 1 : 3 mit Wasser vermischen. Hierzu kann eine Bohrmaschine mit einem Rührquirlaufsatz verwendet werden.
Entstehen beim Verarbeiten längere Pausen, die Mischung nochmals aufrühren.
- Die Mischung mit einem handelsüblichen Drucksprüngerät mit feinem, kegelförmigen Sprühstrahl auf die Fläche aufbringen.

HINWEIS! Vermeiden Sie unbedingt eine Pfützenbildung beim Auftragen der Grundierung.

3.3 Entsorgung

Produkt und Verpackung in die jeweiligen Materialgruppen (z. B. Papier, Metalle, Kunststoffe oder Nichteisenmetalle) trennen und gemäß der national gültigen Gesetzgebung entsorgen.



Viega GmbH & Co. KG
service-technik@viega.de
viega.de

DE • 2022-08 • VPN210399

